

TYPICO TALA#505



Anwendungsgebiete

Akustiksegel, Absorberflächen

Vorzüge

Sehr hohe akustische Wirksamkeit durch besondere 3-dimensionale Webstruktur.

Gewebemerkmale

Gewebematerial	Polyester
Gewebebreite	505 cm
Gewebedicke	1000 µm
Flächengewicht	300 g/m ²
Höchstzugkraft Kette	1876 N/5cm (ISO 13934-1)
Höchstzugkraft Schuss	1212 N/5cm (ISO 13934-1)
Farbton	weiß+ 18 Farben
Bedruckbar	ja

Licht

Transmissionsgrad nach ASTM D 1003	
Licht, sonstiges	nicht zur Hinterleuchtung geeignet

Brandverhalten

Brandverhalten nach EN 13501-1	B-s1,d0
Brandverhalten nach DIN 4102	
Brandverhalten nach ASTM E84a	
Brandverhalten nach NFPA 701	
Brandverhalten, sonstiges	M1

Akustik

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354	0,96 bei 2500 Hz
Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654	0,85
Schallabsorberklasse	B
Strömungswiderstand	
Akustik, sonstiges	