

TYPICO TALA#508



Anwendungsgebiete

Druck, Lichtdecken und Leuchtkästen mit akustischer Wirkung

Vorzüge

Die Webstruktur dieses Material gefällt durch eine grobe Optik und Haptik ähnlich einem Leinengewebe. Überzeugt außerdem durch eine hohe akustische Wirksamkeit.

Gewebemerkmale

Gewebematerial	Polyester
Gewebebreite	505 cm
Gewebedicke	540 µm
Flächengewicht	315 g/m ²
Höchstzugkraft Kette	2773 N/5cm (ISO 13934-1)
Höchstzugkraft Schuss	2309 N/5cm (ISO 13934-1)
Farbton	beige
Bedruckbar	ja

Licht

Transmissionsgrad nach ASTM D 1003	36,5 %
Licht, sonstiges	

Brandverhalten

Brandverhalten nach EN 13501-1	B-s1,d0
Brandverhalten nach DIN 4102	
Brandverhalten nach ASTM E84a	
Brandverhalten nach NFPA 701	
Brandverhalten, sonstiges	

Akustik

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354	0,58 bei 2500 Hz
Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654	0,55
Schallabsorberklasse	D
Strömungswiderstand	231 Pa s/m
Akustik, sonstiges	