



**PAVUS**<sup>®</sup>  
FIRE TESTING INSTITUTE

**PAVUS, a.s.**

AUTORISIERTE PERSON AO 216  
NOTIFIZIERTE PERSON 1391  
AKKREDITIERTE ZERTIFIZIERUNGSSTELLE  
FÜR PRODUKTZERTIFIZIERUNG Nr. 3041

Adresse:  
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek  
Tel.: 286 019 587, E-mail: mail@pavus.cz  
http://www.pavus.cz

Zweigstelle:  
Brandprüfanstalt Veselí nad Lužnicí  
Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí  
Tel.: 381 477 418, E-mail: veseli@pavus.cz

# KLASSIFIZIERUNGSPROTOKOLL ZUM BRANDVERHALTEN

**Gegenstand der Klassifikation:** *Bauprodukte, mit Ausnahme von Bodenbelägen und Rohrisolierungen nach EN 13501-1:2018, Art. 11*

**Identifikationsnummer:**

**PK1-01-23-031-D-0**

**Typ und Bezeichnung des Bauelementes:** *Textil Softimage Contrast<sup>®</sup> Art. No. 599150 15\**

**Auftraggeber:** **PONGS GROUP GmbH & Co. KG**  
*Bahnhofstraße 21  
07919 Pausa - Mühltröf  
Deutschland*

**Herausgebende Organisation:** *PAVUS, a.s.  
Akkreditierte Zertifizierungsstelle für Produktzertifizierung  
Nr. 3041  
– Akkreditierung, ausgestellt vom Tschechischen Institut  
für Akkreditierung, o. p. s.  
– Akkreditierungsurkunde Nr. 588/2022  
Prosecká 412/74  
190 00 PRAHA 9  
Tschechische Republik  
Auftrag Nr. Z210230160*

**Datum der Ausgabe:** *2023-05-19*

**Anzahl der Ausdrucke:** *2*

**Ausdruck Nr.:** *1*

**Anzahl der Seiten:** *4*

## 1 EINLEITUNG

- 1.1 Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung des Erzeugnisses *Softimage Contrast® Art. No. 599150 15\** in Übereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501-1:2018.
- 1.2 Dieser Klassifizierungsbericht besteht aus 4 Seiten und darf nicht auszugsweise benutzt oder auszugsweise reproduziert werden.

## 2 DETAILS ZUM KLASSIFIZIERTEN PRODUKT

### 2.1 Allgemeines

Das Erzeugnis, *Softimage Contrast® Art. No. 599150 15\**, wird durch die Firma PONGS GROUP GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 21, 07919 Pausa - Mühltroff, Deutschland, hergestellt. Es wird freihängend für Wand- und Deckenbespannung, Digitaldruck, Werbematerialien, Banner, Dekoration, Messen usw. verwendet.

### 2.2 Beschreibung

Dicke: 0,37 mm  
 Flächengewicht: 210 g/m<sup>2</sup>  
 Farben: weiße Waren-/Druckseite, schwarze Rückseite  
 Zusammensetzung: 100 % PES (Polyester)

## 3 PRÜFBERICHTE UND ERGEBNISSE ALS GRUNDLAGE DIESER KLASSIFIZIERUNG

### 3.1 Berichte

Name der Prüfstelle Anschrift Akkreditierungsnummer	Name des Auftraggebers	Bericht Nr. Datum der Ausgabe	Prüfverfahren und Datum Regeln für den direkten und erweiterten Anwendungsbereich und Datum
PAVUS, a. s. Veselí nad Lužnicí APL Nr. 1026	PONGS GROUP GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 21 07919 Pausa - Mühltroff Deutschland	Pr-23-1.081 2023-05-19	EN 13823:2020+A1:2022
		Pr-23-1.082 2023-05-19	EN ISO 11925-2:2020

### 3.2 Ergebnisse

Prüfverfahren und Prüfnummer	Parameter	Anzahl der Prüfungen	Ergebnisse	
			Stetige Parameter - Mittelwert	Diskrete Parameter
EN 13823+A1 weiße Seite	FIGRA <sub>0,2 MJ</sub> (W/s)	3	1,9	≤ 120 (B)
	THR <sub>600s</sub> (MJ)		0,4	≤ 7,5 (B)
	LFS < Kante		-	ja (B)
	SMOGRA (m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> )		0,0	≤ 30 (s1)
	TSP <sub>600s</sub> (m <sup>2</sup> )		21,0	≤ 50 (s1)
	Keine brennenden Abtropfen / Abfallen		-	ja (d0)

Prüfverfahren und Prüfnummer	Parameter	Anzahl der Prüfungen	Ergebnisse	
			Stetige Parameter – Mittelwert	Diskrete Parameter
EN 13823+A1 schwarze Seite	FIGRA <sub>0,2 MJ</sub> (W/s)	1	0,0	≤ 120 (B)
	THR <sub>600s</sub> (MJ)		0,1	≤ 7,5 (B)
	LFS < Kante		-	ja (B)
	SMOGRA (m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> )		0,0	≤ 30 (s1)
	TSP <sub>600s</sub> (m <sup>2</sup> )		20,7	≤ 50 (s1)
	Keine brennenden Abtropfen / Abfallen		-	ja (d0)
EN ISO 11925-2 Oberflächenexposition - weiße Seite	F <sub>s</sub> (mm) ≤ 150 mm bis 60 s	6	-	ja (B)
	Keine Entzündung des Filterpapiers		-	ja (d0)
EN ISO 11925-2 Kantenexposition - weiße Seite	F <sub>s</sub> (mm) ≤ 150 mm bis 60 s	6	-	ja (B)
	Keine Entzündung des Filterpapiers		-	ja (d0)
EN ISO 11925-2 Oberflächenexposition - schwarze Seite	F <sub>s</sub> (mm) ≤ 150 mm bis 60 s	8	-	ja (B)
	Keine Entzündung des Filterpapiers		-	ja (d0)
EN ISO 11925-2 Kantenexposition - schwarze Seite	F <sub>s</sub> (mm) ≤ 150 mm bis 60 s	6	-	ja (B)
	Keine Entzündung des Filterpapiers		-	ja (d0)

## 4 KLASSIFIZIERUNG UND ANWENDUNGSGEBIET

### 4.1 Referenz zur Klassifizierung

Diese Klassifizierung wurden nach EN 13501-1:2018 ausgestellt.

### 4.2 Klassifizierung

Das Bauprodukt *Softimage Contrast® Art. No. 599150 15\**, wird in Bezug auf sein Brandverhalten wie folgt klassifiziert:

**Klassifizierung des Brandverhaltens: B – s1, d0**

### 4.3 Anwendungsgebiet

Diese Klassifizierung ist für folgenden Produktparameter gültig:

Dicke: 0,37 mm  
 Flächengewicht: 210 g/m<sup>2</sup>  
 Farben: weiße Waren-/Druckseite, schwarze Rückseite  
 Zusammensetzung: kann nicht geändert werden

Die Klassifizierung ist für folgende Endverwendung gültig:

Trägerplatte: freiliegendes Produkt ohne Trägerplatte oder mit Trägerplatte der Brandverhaltensklasse A1  
 Befestigungsart: mechanisch durch Mittel der Brandverhaltensklasse A1  
 Verbindungen: ohne Verbindungen  
 Seite: bilateral

## 5 EINSCHRÄNKUNGEN

Diese Klassifizierung gilt, solange die Bedingungen, unter denen sie erstellt worden ist, unverändert sind (d.h. solange die verwendeten Materialien, die Zusammensetzung oder das Design des Produktes bzw. die produktbezogenen technischen Vorschriften nicht geändert werden).

Der Auftraggeber kann die den Bericht ausfertigende Prüfstelle für die Überprüfung von Auswirkungen von Änderungen auf die Klassifizierungsgültigkeit beauftragen.

Das Klassifizierungsdokument stellt keine Typgenehmigung oder Zertifizierung des Produktes dar.

*Bearbeitet von:*



.....  
Dipl.-Ing. Lenka SOBOTOVÁ  
Brandprüfanstalt

*Bewilligt von:*



.....  
Dipl.-Ing. Jan TRIPES

**PAVUS, a.s.**  
Čtvrť J. Hybeše 879  
391 81 Veselí nad Lužnicí  
IČ: 60193174; DIČ: CZ60193174  
(9)

